

PRODUKTA APRAKSTS
SIGMAFAST 20
2010.g. marts



APRAKSTS modificētu alkīdsveku bāzes cinka fosfāta gruntskrāsa ar augstu sauso atlīkumu

PAMATĪPĀŠĪBAS

- , labas antikorozijas īpašība atmosfēras apstākļos
- , ātri žūstoša
- , ātri apstrādājama
- , pārklājama ar vairumu vienkomponentu un divkomponentu krāsām
- , piemērots atmosfēras iedarbības apstākļiem
- , nesatur svinu un hromātu

KRĀSAS UN SPĪDUMS sarkanbrūna, pelēka (citi RAL toni pēc pieprasījuma), matēta

PAMATDATI (1g/cm³ = 8.25 lb/US gal ; 1 m²/l = 40.7 ft²/US gal)
20°C TEMPERATŪRĀ (1 lb = 0,453 592 kg; 1 US gal = 3,79 l; 1 ft = 0,3048 m
Masas īpatsvars
(apm. 1.5 g / cm³)

Sausais atlīkums apm. 55±2% no apjoma

VOC (piegādātam) max. 258 g/kg (Direktīva 1999/13/EC, SED)

max. 382 g/l (apm. 3,2 lb/gal)

Ieteicamais sausās plēves biezums 50,75 Lm/kārtai

Teorētiskais patēriņš 11.0 m²/l priekš 50 Lm, 7.3 m²/l priekš 75 Lm

Nožuvis uz tausti 15 min.

Pārklāšanas intervāls min. 4 h priekš 75 Lm dft (sausās kārtas biezums)
Biezākas sausās kārtas žūšanas laiks ir garāks

Uzglabāšanas laiks vismaz 12 mēneši

(vēsā un sausā vietā)

Uzliesmošanas punkts 28°C

IETEICAMĀ KRĀSOJAMĀS VIRSMAS KONDĪCIJA UN TEMPERATŪRA,
, metāls; attīrīts līdz ISO,Sa2½
, metāls, attīrīts ar instrumentiem līdz ISO,St2
starpoperāciju grunts krāsa, attīrīšana ar vieglu smilšu strūklu vai
, mehānisko instrumentu līdz SPSS,Ss vai SPSS,Pt2
, virsmas temperatūrai jābūt vismaz virs 5°C un vismaz par 3°C virs
temperatūras, pie kuras veidojas rasa

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- , pirms lietošanas kārtīgi samaisīt
- , krāsas temperatūrai vēlams būt virs 15°C, savādāk būs nepieciešams papildus atšķaidītājs, lai iegūtu pārklāšanai vajadzīgo viskozitāti
- , pārāk liela deva šķīdinātāja radīs krāsas virsējās kārtas „saplakšanu” var veidoties notecējumi un uzlijumi

**PRODUKTA APRAKSTS
SIGMAFAST 20**

2010.g. marts



, uzklāšanas un žūšanas laikā jānodrošina atbilstoša ventilācija (skat. 1433 un 1434)

BEZGAISA IZSMIDZINĀŠANA

leteicamais atšķaidītājs	Atšķaidītājs 21,06
Atšķaidītāja daudzums	0,5% atkarībā no nepieciešamā biezuma un uzklāšanas apstākļiem
Sprauslas atvere	apm. 0.38,0.48 mm (=0.015 – 0.019 collas)
Sprauslas spiediens	12,16 MPa (=apm. 120,160 atm.; 1700,2270 p.s.i.)

GAISA IZSMIDZINĀŠANA

leteicamais atšķaidītājs	Atšķaidītājs 21,06
Atšķaidītāja daudzums	5 , 10%, atkarībā no nepieciešamā biezuma un uzklāšanas apstākļiem
Sprauslas atvere	1.8 , 2 mm
Sprauslas spiediens	0.35 MPa (=apm. 3.5 atm.; 50 p.s.i.)

OTA/RULLĪTIS

leteicamais atšķaidītājs	Aizkrāsošanai bojātās vietās
Atšķaidītāja daudzums	Atšķaidītājs 20,05
Atšķaidītāja daudzums	0 , 2%

TĪRĪTĀJS

Atšķaidītājs 21,06

DROŠĪBAS PASĀKUMI	krāsai un atšķaidītājiem skat. drošības lapas 1430, 1431 un attiecīgās materiālu drošības datu lapas
--------------------------	--

Šī ir šķīdinātāju saturoša krāsa, tāpēc jāizvairās no izsmidzinātās krāsas miglas vai iztvaikojumu ieelpošanas , kā arī no ķermeņa neapklāto daļu un acu nonākšanas saskarsmē ar mitro krāsu

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Pārkrāsošanas tabula SigmaFast 20 līdz 75 3m ar alkīda bāzes produktiem (SigmFast 20 un 40)

Virsmas temperatūra	10°C	15°C	20°C
Minimālais intervāls	75 min	60 min	45 min
Maksimālais intervāls	Nav ierobežots		

*virasma jābūt sausai un tīrai no piesārņojumiem

Pārkrāsošanas tabula SigmaFast 20 līdz 75 3m ar divkomponentu produktiem: SigmCover 456, SigmaCover 435, SigmaDur 520

Virsmas temperatūra	10°C	15°C	20°C
Minimālais intervāls	12 stundas	10 stundas	8 stundas
Maksimālais intervāls	Nav ierobežots		

* virasma jābūt sausai un tīrai no piesārņojumiem

Pieejamība visā pasaulē

Lai gan Sigma Coatings mērķis vienmēr ir piegādāt vienu un to pašu produktu visā pasaulē, dažreiz ir nepieciešamas nelielas produkta izmaiņas, lai izpildītu un ievērotu vietējos vai nacionālās nosacījumus/apstākļus. Lai varētu ievērot šos nosacījumus, tiek lietota alternatīvā produkta datu lapa.